

Cementlook Presealer

- > **Verstevigend en beschermend**
- > **Eenvoudig te verwerken**
- > **Op waterbasis**
- > **Snel drogend**

Producteigenschappen

Cementlook Presealer is een sealer op basis van een copolymeer acryl emulsie. Stabiel in een vochtige omgeving. Wanneer als primer toegepast, creëert het een beschermende filmlaag en verstevigt het de microcement. Na het aanbrengen van de Cementlook Presealer, is het essentieel minimaal 2 lagen Cementlook Topsealer aan te brengen om de chemische resistentie te verhogen en te beschermen tegen krassen.

Toepassing

De ondergrond moet droog en stofvrij zijn. Afhankelijk van de weersomstandigheden en ventilatie van de werkruimte moet de Cementlook mortel ten minste 24 uur drogen voor het toepassen van de Cementlook Presealer. Goed schudden voor gebruik. Breng 2 lagen Cementlook Presealer aan met een roller met een interval van 3 tot 6 uur.

Productinformatie

Verpakking:

Fles; Fles à 0,5 of 1 liter
Jerrycan; Jerrycan à 5 liter.

Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

Type :	Emulsie op waterbasis
Kleur:	Wit, melkachtig
Vaste stof:	18 %
PH:	tussen 7 en 8
Viscositeit:	10,5 s
Handdroog:	Na ca. 20 min
Droogtijd:	ca. 3 uur
Volledig waterdicht:	7 dagen
Verbruik:	0,06 l/m ² per laag

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waarden afwijken.

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

-Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.

Cementlook Presealer, geldig vanaf: 01-12-2019

Afwerkingstechnieken

- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
- De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.
- Gronderingen altijd goed laten uitharden/drogen.
- Gereedschap na gebruik met water reinigen

Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder +10°C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +10°C tot +30°C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Cementlook-producten na te leven.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit

verwerken bij een ondergrondtemperatuur onder de +10°C. Hoge temperatuur versneld de uitharding, nooit andere materialen toevoegen.

Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van Cementlook producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

Cementlook Presealer, geldig vanaf: 01-12-2019