

Cementlook Topsealer

- > **Verstevigend en beschermend**
- > **Eenvoudig te verwerken**
- > **Op waterbasis**
- > **Vergeeld niet**

Toepassing

Cementlook Topsealer is een 2 componenten polyurethaan licht alkali sealer, speciaal ontwikkeld om Cementlook te beschermen. Het systeem bestaat uit een acrylaat dispersie en een alifatische katalysator. Voor Cementlook Topsealer te gebruiken is het verplicht de Cementlook Presealer te gebruiken. Het is nodig de primer 24 uur te laten drogen voor de lak kan worden aangebracht.

Producteigenschappen

Makkelijk te verwerken, zeer goed bestand tegen chemische stoffen, water, olie, wijn, frisdranken, koffie, bleekmiddel, glasreinigers. Gevoelig voor zoutzuur, aceton (30 minuten blootgesteld), azijn, (2 uur blootgesteld), ammoniak (4 uur blootgesteld). Goede weerstand tegen slijten en krassen. Vergeeld niet door zonlicht.

Productinformatie

Verpakking:

Fles: 0,72 liter + 0,28
Jerrycan: Jerrycan á 3,6 + 1,4 liter

Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 6 maanden houdbaar.

Technische gegevens

Type :	Topsealer
Kleur:	Kleurloos (droog)
Glans:	Satijn, mat of glanzend
Potlife:	ca. 1 uur
Stof droog:	Na 2 tot 3 uur
2 ^e laag:	Na ca. 8 uur
Verbruik:	7 tot 8 m ² per laag
Comp. A	
Acryldispersie op waterbasis	
Vaste stof:	tussen 23 en 27 %
Dichtheid:	1,019 kg/L
PH:	7-9
Katalysator:	
Alifatische Polysocianaat	
Oplosmiddel:	Ester Ethers van Glycol
Vlampunt:	27°C
Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt.	

Cementlook Topsealer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2022

Afwerkingstechnieken

Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waardes afwijken.

Verwerken

Mengen:

Schud de inhoud van de 2 verpakkingen en meng de 2 componenten in de aangeleverde verhouding. Of verdeel deze in de juiste verhouding

De verpakking van beide componenten is afgestemd in de juiste mengverhouding om bereiding te vereenvoudigen.

Aanbrengen:

Het is zeer belangrijk dat de toevoeging van de katalysator in de Topsealer door middel van mechanisch mengen plaatsvindt. Door goed te mengen worden kleurverschillen en verschillen in helderheid voorkomen.

De verwerkingstijd van het product (component A + B), pot life is 1 uur. Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 15°C. Toepassen bij temperaturen tussen 18 en 24°C.

Er worden eerst twee lagen aangebracht met gebruik van spuit of kortharige wollen roller. De tweede laag na 8 uur (lagere temperaturen en/of vochtige omgeving vertragen het droogproces). De eerste laag schuren met korrel 400, de 2^e laag hoeft niet geschuurd te worden. Voor ingebruikname het oppervlak minimaal 7 dagen laten drogen.

Reinigen van gereedschap±

Gereedschap na gebruik reinigen met water en zeep.

Advies

Voor natmaken/schoonmaken met water, het polyurethaan minimaal 1 week laten drogen.

Polyurethaan verkrijgt zijn maximale chemische bestendigheid na 14 dagen.

Geen schoonmaakmiddelen gebruiken en niet afdekken gedurende de eerste 2 weken.

Na 2 weken kunt u schoonmaken met een vochtige doek en een neurale zeep. Geen antikalk of andere zure reinigers of chloor toepassen.

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en /of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
- De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.
- Gronderingen altijd goed laten uitharden/drogen.
- Gereedschap na gebruik met water reinigen

Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder +15°C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +18°C tot +24°C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

Cementlook Topsealer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2022

Afwerkingstechnieken

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Cementlook-producten na te leven.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit verwerken bij een ondergrondtemperatuur onder de +15°C. Hoge temperatuur versneld de uitharding, nooit andere materialen toevoegen.

Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van Cementlook producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

Cementlook Topsealer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2022

Kind Bouwchemie/Cementlook: De Wetering 83 4906 CT Oosterhout
Tel: +31(0)162-425637 Fax: +31(0)84-8700251
Email: info@cementlook.nl, www.cementlook.nl