

Cementlook Basis

Kant-en klaar

- > **Basislaag voor Cementlook**
- > **Eenvoudig te verwerken**
- > **100% waterbestendig**
- > **Binnen en buiten toepasbaar**

Producteigenschappen

Kant en klare basis laag voor het maken van een naadloze afwerking zonder scheuren. Aan te brengen op diverse ondergronden, cementgebonden, pleisters, beton, keramiek, gipskarton, binnen en buiten. Eenvoudige verwerking. Ruime keuze uit diverse kleuren en effecten. Uitstekende hechting aan de ondergrond. Zeer goed toepasbaar in badkamers op wand en vloer.

Technische gegevens

Type:	Pasta
Kleur:	Wit
EN 12004:2008	D 2
Dichtheid:	2,4 g/dm ³
Max. Korrelgrootte:	0,4 mm
Druksterkte:	28 d 75 kg/ cm ²
Buigsterkte:	28 d 08 N/mm ²
Hechtsterkte:	28 d 1,25 N/mm ²
Laagdikte:	1 tot 3 mm
Antislip:	C 3

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder

laboratoriumomstandigheden worden bereikt. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waardes afwijken.

Gebruiksaanwijzing

-Voorbereiding van de ondergrond:

Voordat u de Cementlook Basis Kant-en-klaar aan gaat brengen is het noodzakelijk om de ondergrond op de juiste manier voor te bereiden. Bepaalde ondergronden vragen om een speciale primer en voorbehandeling. Glasvezel Gaas en hulpmiddelen voor een betere hechting zoals de Cementlook Primer. Eventueel een vochtscherm tegen optrekkend vocht met Cementlook Epoxy. Bij twijfel altijd contact opnemen met een van onze technisch adviseurs voor een advies.

De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn en vrij van hechting verstorende elementen. Altijd het verwerkingsadvies volgen en de juiste ondergrond voorbehandeling toepassen.

--Opbrengst

De opbrengst is afhankelijk van de ondergrond, bij een standaard applicatie heeft u bij aanbrengen van 2 lagen 2 kg per m² nodig.

Cementlook Basis Kant-en klaar, geldig vanaf: 01-06-2018

Afwerkingstechnieken

Hoe zorgvuldiger en vlakker de ondergrond wordt voorbereid hoe lager het verbruik van de Cementlook Basis kant-en-klaar zal zijn.

Verwerking

-Voorbereiden

Altijd twee lagen Cementlook Basis kant-en-klaar aanbrengen met een rvs-spaan. Enkel bij twijfelachtige en gescheurde ondergronden hoeft u gebruik te maken van Cementlook Glasvezel Gaas. Ca. 3 uur droogtijd tussen de verschillende lagen aanhouden, kan langer of korter zijn afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Het oppervlak na iedere laag schuren met schuurpapier korrel 40 tot 60 om alle oneffenheden weg te werken. Op zeer droge ondergronden of om verwerking te vereenvoudigen kunt u schoon water sprayen met een spuitje. Nooit meer als 1 mm per laag aanbrengen, dit vertraagd de droging, u kunt beter een extra laag aanbrengen als dikke lagen gaan smeren

-Afwerklagen

De toepassing kan eindigen met 2 lagen Cementlook TOP kant-en-klaar. met behulp van de "fresh op fresh" techniek. De afwerking Cementlook TOP kant-en-klaar kan zowel op wanden als op vloeren toegepast worden. Cementlook kant-en-klaar is van zichzelf al waterafstotend, de presealer en topsealer worden toegepast om een egale afwerklaag te krijgen en het systeem te beschermen en goed te kunnen reinigen.

"Fresh op Fresh"

Bij Cementlook kan de techniek "fresh op fresh" toegepast worden. De 2^e en 3^e laag aanbrengen zodra de voorgaande laag "tac" heeft (niet meer aan de vingers plakt als we het aanraken). De 2^e laag Cementlook Basis wordt bij toepassing van deze techniek niet geschuurd. Grote oneffenheden worden verwijderd met een spatel.

Bij vloeren gebruik maken isolatieplaten om op te staan tijdens het aanbrengen van de 2^e en 3^e laag. Licht schuren indien nodig met een roterende schuurmachine of met de hand met schuurpapier korrel 40 tot 60 om oneffenheden te verwijderen zodra het materiaal droog is (zodra de teint veranderd en het oppervlak lichter is).

Geen lagen aanbrengen die dikker zijn dan 1 mm van Cementlook kant-en-klaar. We raden een totale dikte aan van de gezamenlijke lagen van 3 a 4 mm.

-Sealer

Cementlook kant en klaar moet worden verzegeld als het eenmaal is uitgehard na 24 tot 48 uur. Nooit verzegelen voordat de Cementlook een vochtpercentage van minder dan 5% heeft bereikt. Cementlook Kant-en-klaar primeren met primer Cementlook Presealer en verzegelen met Cementlook Sealer (waterbasis).

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
- De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.
- Gronderingen altijd goed laten

Cementlook Basis Kant-en klaar, geldig vanaf: 01-06-2018

Afwerkingstechnieken

uitharden/drogen.

-Gereedschap na gebruik met water reinigen

Omgevingsfactoren:

-Niet bij temperaturen onder +10°C verwerken!

-De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +10°C tot +30°C.

-De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.

-Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.

-Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.

-Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!

-Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

-Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.

-Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Cementlook-producten na te leven.

-Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit verwerken bij een ondergrondtemperatuur onder de +10°C. Hoge temperatuur versnelt de uitharding, nooit andere materialen toevoegen.

Persoonlijke bescherming:

-Draag bij verwerking van Cementlook producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.

-Draag beschermende kleding tijdens verwerking

van de materialen.

-raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

Cementlook Basis Kant-en klaar, geldig vanaf: 01-06-2018